

REPARATION AF BETONSKADET PERGOLADRAGER

Dæklaget af armeringen i dragerne er efterhånden slidt af vejr og vind således at armeringsjernene blotlægges og begynder at ruste. Rusten der er synlig går ind i dæklaget.

Den radikale måde at løse problemet er med en vinkel sliber ved at skære og hugge de rustne jern fri og rense for rust.

Herefter kan det anbefales at bruge Weber produkt xxx og xxx til at rustbeskytte jern og pudse dem til. Fremgangsmåden er den der blandt andet bruges på betonbroer når armeringsjernene begynder at ruste igennem.